

MORTERO PREMEZCLADO

LANZADO



EL PALMAR
CONCRETO Y BLOCK

DESCRIPCIÓN:

Es un Mortero Cemento – Arena diseñado especialmente para ser lanzado por las características de adherencia que presenta con otros materiales. Este producto es elaborado a base de materia prima seleccionada de la mejor calidad que cumple con la norma **NMX-C-155 “Concreto Hidráulico – Especificaciones”** y es producido en condiciones que permiten mantener la calidad del producto.

VENTAJAS:

- Garantía de calidad del producto
- Menor costo de obra debido a la reducción de trabajo de cimbra.
- Puede reemplazar la capacidad estructural de áreas defectuosas o dañadas.
- Posee gran durabilidad y excelente adherencia con acabados de mampostería y otros materiales.
- Puede colocarse en lugares donde no se logra llegar con equipo de bombeo convencional.
- Una vez endurecido, presenta una excelente adherencia.
- Minimiza el desperdicio e índice de rebote.

DATOS TÉCNICOS:

Resistencia	$F'c = 350 \text{ kg/cm}^2$
Edad de garantía	28 días
Colocación	Lanzado
Tamaño máximo agregado	TMA = $\varnothing 5 \text{ mm}$.
Revenimiento	$10 \leq \text{REV} \leq 14 \text{ cm}$
Peso volumétrico	de 2100 a 2300 kg/m ³

USOS:

Puede ser utilizado en:

- Pisos y muros de albercas
- Estabilización de taludes
- Recubrimiento de tuneles
- Reparación de estructuras de concreto dañadas
- Revestimiento de mampostería, tabique, block o piedra
- Estructuras de secciones esbeltas o curvas

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO:

- El producto debe almacenarse en contenedores no absorbentes y protegerse de la desecación mediante la colocación de una cubierta plástica, lona o manta húmeda.
- Para su fraguado requiere de una superficie absorbente, por lo tanto no se deben saturar los elementos de mampostería, ya que se ocasionaría el retardo del mismo y del desarrollo de la resistencia.
- Cuando se emplee como aplanado y si este tiene más de 2 cm de espesor es recomendable aplicarlo en 2 capas, dejando secar la primera antes de colocar la segunda.
- Tener disponible personal y equipo necesario para una rápida colocación.
- Realizar el curado adecuado por cualquier método, o con agua por lo menos durante 7 días para optimizar el desarrollo de la resistencia de diseño.

¿CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO?

Indique con precisión y claridad la siguiente información al Solicitar el producto:

- Resistencia de proyecto.
- Tipo de colocación en obra, tiro directo o bombeado
- Volumen total e intervalos de suministro entre camiones.
- Dirección de la obra, incluyendo puntos y calles de referencia.



Concreto con Calidad
Certificado Holcim

Tu aliado en



www.concretoselpalmar.com

